

ZERTIFIKAT ALB MAGIC PENTRU TAVANE

V8170T/ S.F. V8170T/2016

FISA TEHNICA

Descrierea produsului:

Domeniu de aplicare:

Produsul V8170T este o vopsea lavabila alba pe baza de dispersie apoasa acrilico-stirenica, pigmenti, material de umplutura si aditivi speciali.

Utilizare:

Produsul este potrivit pentru suprafetele tavanelor deoarece pe aceste suprafete aplicarea se executa cu dificultate. Vopseaua lavabila Zertifikat Alb Magic pentru tavane simplifica si usureaza munca aplicatorului prin evidențierea zonelor de pe tavan unde nu a fost aplicata vopseaua prin diferenta de culoare inainte de uscare (la aplicare, suprafata acoperita cu Zertifikat Alb Magic pentru tavane va avea culoarea roz pentru 3-4 minute, pentru a se putea distinge de zonele neacoperite). Zertifikat Alb Magic pentru tavane este un produs care se utilizeaza doar pentru suprafete de beton, zidarie, gleturi, rigips etc. situate la interior.

Elemente caracteristice principale:

- prezinta culoarea roz la aplicare, iar dupa 3-4 minute produsul devine alb
- produs superlavabil
- prezinta grad de alb ridicat
- putere de acoperire superioara
- asigura respiratia peretelui, pelicula fiind permeabila la vaporii de apa
- timp de uscare redus
- caracter nepoluant
- usor de aplicat
- produs profesional

Compatibilitate

Nu se recomanda amestecarea produsului V8170T cu alte produse.

Valabilitate in ambalaj:

12 luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform caracteristicilor tehnice de calitate si poate fi utilizat daca acestea corespund.

Ambalare:

in recipiente de masa plastica de capacitate neta 4L.

Depozitare:

in spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiei si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 - 30°C.

Transport:

Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.

CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr.1

Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de incercare
a) Caracteristici produs lichid				
1	Aspect	-	suspensie vascoasa, tixotropa	vizual
2	Culoare	-	roz	vizual
3	Continut de substante nevolatile, 0.5g/50cm ² , 125°C, 25 min.	%	63 ± 2	SR EN ISO 3251:2008
4	pH - determinare cu pH-metrul	-	min. 9.5	IL-DC-31
5	Vascozitate Stormer, 25 °C, Biuged Instrument STM-IV	UK	110-115	IL-CCSAV-04
6	Densitate, 23 °C	g/ml	1.6 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2011
7	Putere de acoperire: *raport de constrat, CR (immediat dupa preparare, 200µm umed, tragator cu fanta rotunda, ex Byk) **Clasa de acoperire	%	min. 98,5	SR EN ISO 6504-3:2010 SR EN 13300:2002/ AC:2003

8	Determinarea sterilitatii sau a gradului de contaminare cu microorganisme	-	1 (+)	STAS 12718-89
9	Grad de alb, WI, min. (tragator Byk, Biuged, Elcometer)	%	90	Aparat Data Color
b) Caracteristici peliculei				
1	Aspect	-	tenta de roz (rezista 3-4 min.) dupa care se face alb	vizual
2	Temp de uscare in profunzime (Tip D) la $23 \pm 2^\circ\text{C}$, $50 \pm 5\%$ umiditate relativa, pelicula umeda $120\mu\text{m}$	min.	60	ASTMD 1640-03:2009

Detalii de aplicare:

produsul se dilueaza cu apa rece, curata ($15-25^\circ\text{C}$)

Metoda de aplicare:

- pensulare/roluire
- pulverizare cu aer
- pulverizare airless

Reacoperire:

minim o ora.

Consum specific:

pana la $16.0 \text{ m}^2/\text{l}/\text{strat}$

Consum practic este $1.2 - 1.5 \times$ consumul teoretic in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu).

Timpul de uscare:

Timpii de uscare depind de temperatura si grosimea filmului, fiind prelungiti de scaderea temperaturii si cresterea grosimii filmului. O slaba circulatie a aerului, umiditate excesiva si continutul scazut de oxigen influenteaza negativ procesul de uscare si duc la deteriorarea caracteristicilor peliculei.

Pregatirea produsului pentru aplicare

Pregatirea suprafetei:

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii sale.

Suprafete tencuite:

- se consolideaza, daca este necesar, suportul; acesta trebuie sa fie bine uscat
- zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregneaza si se curata foarte bine cu solutie antimucegai AS 8000, dupa care se usuca complet
- fisurile existente se repară cu STUC C4000; la grosimi mai mari se recomanda aplicarea succesiva a mai multor straturi de stuc, cu slefuire si desprafuire intermediara
- se verifica starea tencuielii prin ciocanire iar cele care se dovedesc necorespunzatoare se indeparteaza complet pana la zidarie;
- stratul de glet se executa din pasta de ipsos sau STUC C4000, acesta din urma fiind deosebit de fin si de alb, cu uscare rapida si capacitate foarte buna de slefuire dupa uscarea completa.
- praful rezultat din netezirea suprafetelor se indeparteaza cu perii, cu maturi sau se sufla cu aer comprimat
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet
- tencuiala proaspata se lasa minim 24 ore pentru uscare completa inaintea aplicarii stratului de finisaj.

Grunduirea suprafetelor inaintea aplicarii:

- scopul acestei etape este sa impregneze suportul si sa ancoreze stratul de vopsea deja existent pe perete, in cazul in care acesta este destul de rezistent si nu s-a indepartat
- prin grunduire se uniformizeaza absorbtia suportului, astfel incat ultimul strat de finisaj sa apara perfect omogen si fara pete; se urmareste cresterea aderantei dintre produsul aplicat si suport
- grunduirea este obligatorie si consta in aplicarea a cel putin un strat amorsa pentru zidarie G8101; se face numai dupa ce suprafetele s-au uscat complet
- dupa uscarea suprafetei grunduite se poate aplica produsul.

<u>Conditii de aplicare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> temperatura mediului si a suportului: 10-30 °C umiditatea relativa a mediului: maxim 70% se recomanda ventilarea spatiului de lucru <p>Nota: Nerespectarea acestor conditii poate conduce la aparitia unor defecte sau la compromiterea totala a protectiei.</p>
<u>Instructiuni de aplicare:</u>	<p>Produsul se aplica prin pensulare/roluire: primul strat se aplica diluat cca.10%; al doilea strat (daca este necesar) se aplica nediluat sau diluat cca. 10% sau prin pulverizare cu aer: 1-2 straturi din produsul diluat cca. 40% sau prin pulverizare airless: 1-2 straturi din produsul nediluat.</p> <p>A nu se lucra la temperaturi sub +5°C.</p> <p>Instrumentele de aplicare a produsului se vor spala imediat dupa utilizare cu apa.</p>
<u>Observatie!</u>	<p>In momentul in care intra in contact cu apa (condens, stropire sau la stergere), pelicula de vopsea capata din nou culoarea roz, dar odata cu evaporarea apei tenta de roz dispare.</p>
<u>Date de securitate:</u>	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
<u>Securitatea muncii:</u>	<p>Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectie muncii si igiena sanitara.</p> <p>Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.</p>
<u>Nota:</u>	<p>Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.</p> <p>Rugam consultati producatorul pentru lamenari suplimentare.</p>