

## **TRINÁT DEKOR Vopsea pentru suprafețe metalice ruginite**

Grund și vopsea de finisaj cu luciu ridicat într-un singur produs

Vopsea pentru suprafețe metalice ruginite

**Vopsea pentru suprafețe metalice, cu uscare rapidă, grund și vopsea într-un singur produs, aplicabilă chiar și direct pe rugină.**

**Domeniu de utilizare:** Vopsea și grund cu luciu ridicat, pentru suprafețe interioare și exterioare din fier, oțel, cupru sau aluminiu. Nu necesită grund separat. Se recomandă în special pentru reînnoirea vopsitoriei suprafețelor ruginite, după înlăturarea ruginii cojite și straturilor desprinse de vopsea.

În afara culorilor clasice, este disponibil și în nuanțe decorative metalice și de lac de ciocan.

### **Rentabilitate:**

6 m<sup>2</sup> / 0,75l într-un strat, funcție de calitatea suprafeței și modul de aplicare.

20 m<sup>2</sup> / 2,5l într-un strat, funcție de calitatea suprafeței și modul de aplicare.

**Timp de uscare, la 20°C:** 10 ore

### **Mod de utilizare:**

Se înlătură praful și urmele de ulei sau materiale de ungere. Se înlătură rugina și straturile de vopsea cojite, cu ajutorul unei perii de sârmă, apoi se desprăfuiște din nou suprafața. Înaintea vopsirii, suprafața se degresează cu white spirit sau TRINÁT diluant sintetic, după care se usucă bine.

După amestecare produsul este gata de aplicare.

**Aplicare:** Se aplică cu pensula sau rola.

### **Produse ProGold recomandate pentru vopsire:**

Pensulă zugrav cu mâner argintiu (ex. 942091)

Rolă velur (ex. 941511)

Rolă nylon (ex. 928129)

Pensulă dublă cu mâner din lemn (ex.: 928271)

În vederea obținerii unei protecții corespunzătoare, recomandăm aplicarea produsului în 2-3 straturi. Aplicați cel de-al doilea strat la 1 oră după primul, chiar dacă primul strat este încă umed. Dacă nu este posibil acest lucru, așteptați cel puțin 48 de ore până la aplicarea stratului următor.

Pentru curățarea uneltelor și a eventualelor pete în urma vopsirii, recomandăm folosirea diluantului sintetic TRINÁT.

**Diluare:** Produsul este gata de aplicare, nu necesită diluare.

**Termen de valabilitate:** se poate utiliza până la data înscrisă pe ambalaj (ziua/luna/anul), (depozitat la temperatura de 5-25°C, în ambalajul original).

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

**Compoziție:** solvenți, rășini sintetice, pigmenți

**Compuși periculoși:**

Fracția nafta (petrol), fracțiunea grea hidrotrată

Valorile limită acceptate în UE pentru acest produs (A/i): **500 g/l** (2010).

Acest produs conține max **500 g/l** COV.



Atenție

**H226** Lichid și vapori inflamabili.

**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**P210** A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.

**P235** A se păstra la rece.

**P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

**P303 +**

**P361 + P353** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

**P403** A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

**P501** Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține 2-butanon-oxima. Poate produce reacții alergice.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

**Distribuitor:** PPG COATINGS ROMANIA SRL

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 101

tel/fax 0266/312757

[info@trilak.ro](mailto:info@trilak.ro); [www.trilak.ro](http://www.trilak.ro)

Member of the PPG