

## TRINÁT KOLOR Email Flexibil cu luciu ridicat

Aplicare ușoară, peliculă durabilă

**Domeniu de utilizare:** Se utilizează pentru vopsirea suprafețelor din lemn sau metal, pentru interior și exterior.

Vopselele de bază (marcate cu codul bazei), nu se pot utiliza în sine, numai după ce se nuanțează pe sistemul de colorare Trilak Colormix, cu excepția bazei L alb, care se poate folosi în sine având nuanța albă.

**Rentabilitate:**

15 m<sup>2</sup> într-un strat, în funcție de calitatea suprafeței și modul de aplicare. (pt. eticheta de 1 litru)

75 m<sup>2</sup> într-un strat, în funcție de calitatea suprafeței și modul de aplicare. (pt. eticheta de 5 litri)

**Număr recomandat de straturi:** 1-2 straturi

**Timp de uscare, la 23°C:** 24 ore. Pe timp răcoros sau umed se usucă mai lent, necesitând un timp de uscare mai mare.

**Punerea în operă, la 23°C:** min. 48 ore

**Temperatura de aplicare:** min. +5 °C

**Stratul suport:** uscat, liber de condens, cu temperatura mai mică de +30 °C

**Umiditate relativă recomandată:** max. 70%

**Aplicare** Cu pensula sau rola, după amestecare prealabilă, șlefuire și desprăfuire. Se poate aplica și prin pulverizare cu ajutorul aparatului corespunzător.

**Produse ProGold recomandate:**

Pensulă zugrav cu mâner argintiu (de ex. 942091), Rolă velur (de ex. 941511), Rolă nylon (de ex. 928129), Pensulă dublă cu mâner din lemn (de ex: 928271)

## Pregătirea suprafeței

	Lemn	Metale
<b>Protecția suprafeței</b>	Cu LAZURÁN Soluție universală pentru protecția lemnului sau cu LAZURÁN Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți.	Dezoxidare, degresare, grunduire cu TRINÁT Grund anticoroziv.
<b>Etanșarea porilor**</b>	cu LAZURÁN Ulei de in.	—
<b>Rectificarea neregularităților de suprafață</b>	cu ProGold Chit de cuțit UNIKITT sau cu TRINÁT Chit profesionist.	cu TRINÁT Chit profesionist.
<b>Șlefuire</b>		
<b>Grunduire intermediară</b>	cu TRINÁT grund universal	cu TRINÁT grund universal
<b>Șlefuire</b>		

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu TRINÁT Diluant sintetic sau cu benzină.

**Diluare:** produsul se livrează gata diluat, nu necesită diluare

**Termen de valabilitate:** se poate utiliza până la data înscrisă pe ambalaj (ziua/luna/anul), (depozitat la temperatura de 5-25°C, în ambalajul original).

Percepția culorilor este influențată de suprafața suport, de iluminat, de mediul coloristic în care sunt prezente. Culorile sunt percepute mai intens în cazul suprafețelor mari.

A se amesteca înainte de utilizare.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și de calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

**Compoziție:** solvent, rășini sintetice, pigmenți.

**Compoziție periculoși:** Frația nafta (petrol), fracțiunea grea hidrodesulfurată.

**Norme de securitate:** Clasa de combustibilitate: C4.



Atenție

- H226** Lichid și vapori inflamabili.  
**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
**P210** A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.  
**P235** A se păstra la rece.  
**P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.  
**P303 + P361 + P353** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.  
**P403** A se depozita într-un spațiu bine ventilat.  
**P501** Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține etil-metil-ketoximă. Poate produce reacții alergice.  
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

ADR:  
UN1263, VOPSEA, 3, III.

Valorile limită acceptate în UE pentru acest produs (A/i): **300 g/l** (2010).  
Acest produs conține max. **300 g/l** COV.

**Distribuitor:** SC TRILAK COATINGS SRL.

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41

tel/fax 0266/312757

Internet: [www.trilak.ro](http://www.trilak.ro)

PPG brand

\* Produsul corespunde prevederilor Directivei 2004/42/EC a Parlamentului European și Consiliului, privind limitarea emisiei de compuși organici volatili (COV), cu aplicare din anul 2010.

\*\* Impregnarea este necesară numai în cazul suprafețelor foarte absorbante din lemn uscat, sau a celor rugoase neșlefuite, eventual a suprafețelor de cherestea. La 2 ore de la impregnare se șterge ușor suprafața, după care se lasă să se usuce 24 de ore.